



## GRUNNUN OG UNDIRBÚNINGUR

### FYLLIKÍTTI 400ML

Car-Rep<sup>®</sup> fyllikítta innihalda fylliefni fyrir bifreiðar, akrýlbindiefni og hjálparefni. Þau hafa mikla fylligetu, jafnast hratt út, og eru hraðþornandi. eru auðveld í slípun, en þau má einnig yfirmála beint, án slípunar. Þar sem þau eru byggð á akrýlbindiefni, má nota Car-Rep<sup>®</sup> fylliefni og grunna með flestum gerðum yfirmálningar/-lakka, einnig með tilbúnum grunnum, eða byggðum á nitróefnum. Hentar á alla málma, þ.m.t. ál, og timbur.

Úða má nýrri umferð á rakt eða þurrt yfirborð. Auðvelt í slípun, við slípun eftir þornun er mælt með votpappír, grófleika 400-600.

#### GÆÐI OG EIGINLEIKAR

Fylligrunnur með akrýlbindiefni  
Mikil fylligeta  
Jafnast vel út  
Mjög góð viðloðun  
Myndar samfelld og jafnt yfirborð  
Auðvelt að slípa  
Vatnshelt  
Auðvelt í úðun  
Mikið veðrunarþol. Verður fljótt snertipurtt og nær fullri hörku. Má yfirmála með öllum lakkkerfum  
Grunnun óþörf, má yfirmála beint  
Byggt á: akrýlbindiefnum, hjálparefnum

#### ÆDLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

Gerð bindiefnis: Sérhannað akrýlbindiefni  
Litur: ljósblátt/grátt  
Lykt: lífræn leysiefni  
Gljástig (mælihorn 60° skv. DIN 67530):  
Matt: undir 10 einingum

#### ÞEKJA

Fer eftir gerð og lit yfirborðs:  
400 ml nægja á 1,5m<sup>2</sup>  
Þurrktími (við 20°C, 50% loftraka):  
Rykpurtt: eftir um 5-10 mínútur  
Snertipurtt: eftir um 20 mínútur  
Yfirlökkun: eftir um 2 klst  
Þurrktími fer eftir umhverfishita, loftraka, þykkt umferðar.  
Hitapol: á ekki við

**VOC:** II B (e) VOC hámark: 840g/l (2010), VOC 535g/l

#### GEYMSLUÞOL:

60 mánuðir við góðar geymsluaðstæður (=10°-25°C, loftraki að hámarki 60%)

**STÆRD:** 400 ml

**PAKKNING:** 6 stk

**VARA NR:** CR01062 / FYLLIKÍTTI 400 ML

