



## LÝSING

Gengjulím meðalsterkt, skilar frábærum árangri við límingu á gengjum og boltum. Nota má þessa vöru á olíusmitaða fleti og galvaníseraðar skrúfur.

## EIGINLEIKAR

- losnar ekki af völdum titrings
- vinnur á breiðu hitastigssviði
- hröð og örugg hörðnun
- stýring á hlutfalli snúningsátaks/spennu
- má nota á olíusmitaða fleti
- þéttir gengjur og hindrar leka

## TÆKNILÝSING

Innihaldsefni	: dímetakrýlatester
Notkunarhitastig	: -60 °C - +150 °C
Losunarátak	: 16 Nm (DIN 54454)
Langtímaátak	: 10 Nm (DIN 54454)
Skurðspennuþol	: 16 N/mm <sup>2</sup>
Handfast	: 2 - 10 min.
Endanlegur styrkur	: 12 hours
Seigja	: 1000 mPa.s
Gengjustærðir	: allar
Límingarþykkt	: 0,05 – 0,15 mm (æskilegt-hámark.)
Núningsstuðull á gengju	: 0,13

## NOTKUNARSVIÐ

Notað á allar algengar stærðir af skrúfum, róm og boltum, og alla styrkleikaflokka.

## LEIÐBEININGAR

Smyrjið í jafnri þykkt á allar gengjur. Límið harðnar við lofftfirrðar aðstæður.

## UMBÚÐASTÆRÐIR

Gengjulím meðalsterkt	10 g túpa	Vörunr. 3801 D
	10 g túpa	Vörunr. 2661 PL
	10 g túpa	Vörunr. 7653 D-RUS-UA
	50 g túpa	Vörunr. 3802 D-GB-E