

Stoneguard black Malarvörn svört



LÝSING

Stoneguard black er blönduð í leysiefni, þetta er seig húð úr blöndu á gerfíkvoðugrunni ætluð til úðunar og hefur frábæra eiginleika til að vera lítt sýnileg. Sérstakir eiginleikar þessa efnis er að það er fljótt að þorna og það má mála. Gegnumþurr hefur húðin viðnám gegn núningságangi, ver gegn tæringu og hefur frábæra malarvörn og hljóðeinangrun. Þurr húðin bindur sig vel við ómálað sem málað stál svo og plast sem hefur verið grunnað eða er með fylliefni. Efnid má mála með venjulegum málunartækjum og fullþurrt má slípa það þá hefur það viðnám gegn leysiefnum.

EIGINLEIKAR

- lítt sýnilegt
- mjög þolið gegn núningságangi
- gengur með PVC
- viðnám gegn leysiefnum (fullþurrt)
- má yfirmála vott í vott
- mjög auðvelt að slípa niður eftir þornun
- UV þolið

TÆKNILÝSING

Grunnur	: kvoða
Litur	: svart
Ástand	: vökví
Lykt	: einkennandi
Þéttleiki	: 1,2
Suðumark	: 137 °C
Blossamark	: 30 °C
Seigja við 20 °C	: 2200 mPas
Þykkt á votri himnu	: 1 mm
Stífleiki	: góður
Föst efni	: 56 %
Grunn þornun	: 2 kl.st.
Gegnum þornun	: 72 kl.st.
Vinnsluhiti	: 15 °C - 25 °C
Hitapol	: -25 °C to +120 °C Stutta stund (allt að 1 kl.st)
Hætta á frostsKemmdum	: nei
Ráðlagt	
geymsluhitastig	: 5 °C - 25 °C
Geymsluþol	: 24 mánuðir

NOTKUNARSVIÐ

Stoneguard black er notað á sýnilega fleta ökutækja svo sem sílsa, vindskeiðar, fleti framan og aftan neðan á ökutækjum á undirvagn og yfirbyggingarluta og plastviðgerðir til varnar steinkasti og tæringu vegna hálkueyðingarsalts og bleytu. Stoneguard black er ekki nothæft á sveigjanlegt efni.

Vöruupplýsingar

Stoneguard black Malarvörn svört



LEIÐBEININGAR

Yfirborð sem á að þekja með Stoneguard black verður að vera tandurhreint. Ryð verður að fjarlægja. Yfirborðið verður að vera þurrt, ekkert bón, óhreinindi eða fita og algjörlega rykfrítt.

Viðloðun Stoneguard black má bæta ef yfirborðið er grófslípað áður. Stoneguard black má bera á með UBS úðabyssu, vörunr. 6219 eða þrýstiloftsbyssu, vörunr. 6220 með loftþrýsting 2 - 8 bar allt eftir munstri sem óskað er. Hristið innihald brúsans kappsamlega fyrir notkun. Ekki skilja ílátið eftir opið annars myndast skán á yfirborði efnisins.

Athugið:

Ekki úða efninu á hluti sem hreyfast eða hitna svo sem vélræn liðamót, vélar, gírkassa, drifsköft, útblástursrör, hvarfakúta eða hemlakerfi.

Stífluð úðabyssa getur valdið því að brúsinn springur. Notkunarleiðbeiningum fyrir úðunarbyssuna þarf að fylgja.

Að lokinni notkun skal hreinsa úðunarbyssuna með þar til gerðu hreinsiefni.

Þegar búið er að setja efnið á má mála það með venjulegum málningaraðferðum (grunnur og glært lakk) jafnvel mjög fljótlega (eftir 20 mínútur allt eftir efnisþykktinni).

"Vott í vott" málun og þar á eftir þurrkun með varma (innrautt eða ofnbökun) við 60 °C veldur ekki blöðrum eða sprungum.

Stoneguard black á alltaf að mála innan 6 kl.st. eftir að það er sett á svo málningarlagið geti bundist yfirborðinu áður en það harðnar endanlega.

Ráðlegging

Fyrir þunnt lag: innan við 1 kl.st.

Fyrir þykkt lag: innan við 6 kl.st.

Athugið:

Þykkt lag skal ekki setja á í einni umferð. Venjulega þarf að úða 4 umferðir.

Lagið verður stöðugt harðara svo ef mála á Stoneguard black aftur seinna þarf að meðhöndla það með festigrunni fyrir plast eins og um plast væri að ræða.

Stoneguard black inniheldur leysiefni sem ætíð hvarfefni eins og sínk úðalag eða zinc-ríka málningu. Vegna þessa á að forvinna hvarfefni með viðeigandi grunni áður en Stoneguard er sett á.

STÆRÐIR UMBÚÐA

Stoneguard black

1 l brúsi Vörunr. 6110 D-GB-F-I-E-NL-P

1 l brúsi Vörunr. 8058 D-RUS-UA

Vinnslutæki

- UBS úðabyssa

Vörunr. 6219

- Þrýstiknúin úðabyssa,

Vörunr. 6220

PI 03/06/13

Upplýsingar okkar eru byggðar á rannsóknum sem má treysta þær eru samt ekki lagalega bindandi.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is