

Underseal (bitumen-based) Undirvagnapétti (bikgrunnur)



LÝSING

Underseal er kvik blanda úr biki, tilbúinni kvoðu, leysiefnum og sérstökum bætiefnum. Eftir uppgufun situr eftir sterk sveigjanleg himna sem veitir vernd gegn unhverfisáhrifum og tæringu vegna hálkvarnarsalts. Undirvagnapétti hefur frábæra tæringarvarnareiginleika. Varan er kvik og þess vegna borin á því hún rennur ekki. Þetta þýðir að efnið má bera á í þykku lagi og í einni umferð.

EIGINLEIKAR

- til varnar að neðan undir ökutækjum
- vörn gegn steinkasti
- mikið núning sviðnám
- til að hylja fleti í hjólhúsum þar sem málning hefur flagnað af eftir tjónaviðgerð
- stíft

TÆKNILÝSING

Grunnur	: bik/kvoða
Litur	: svart
Ástand	: vökví
Lykt	: einkennandi
Hvernig himna	: snerti þurr
Þéttleiki	: 1,04 g/cm ³
Blossamark	: 26° C
Suðumark	: 135° C
Föst efni	: 56% +/- 2
Seigja við 20° C	: 1700 mPas
Tæringarþol	
Saltúða próf ASTM B 117	: 1000 kl.st.
Þekja	: 2-3 m ² /l
Þykkt þekju	: 1,5 mm
Núningviðnám	: gott
Grunn þurrkun	: 2 kl.st.
Gegnumþurrt	: 12 kl.st.
Vinnsluhiti	: 15 °C - 25 °C
Hitapol	: -25 °C to +100 °C
Hætta á frostsKemmdum	: nei
Ráðlagt	
geymsluhitastig	: 5 °C - 25 °C
Geymsluþol	: 24 mánuðir

NOTKUNARSVIÐ

Undirvagnapétti er hentugt til að þekja yfir ómálaða og málaða fleti undirvagna ökutækja og inn í aurbretti og hjólahús og til viðgerðar eða til viðbótar á húð sem er fyrir.

Vöruupplýsingar

Underseal (bitumen-based) Undirvagnapétti (bikgrunnur)



LEIÐBEININGAR

Yfirborð sem á að þekja með undirlagsefni verður að vera tandurhreint. Ryð verður að fjarlægja. Yfirborðið verður að vera þurr og hreint og laust við fitu og algjörlega rykfrítt.

Undirvagnapétti má setja á með USB úðunarbýssu, vörunr. 6219 eða þrýstiknúnni úðunarbýssu, vörunr. 6220 með vinnuþrýsting 2 – 8 bar allt eftir munstrinu sem óskað er eftir.

Hristið innihald brúsans rækilega fyrir notkun.

Ekki skilja brúsann eftir opinn þá myndast skán á yfirborðinu.

Undirvagnapétti má setja á lóðréttan fleti þar sem vot húðin er allt að 1,5 mm. Best er að hafa krossmunstur til að komast hjá helgidögum. Ökutækið er tilbúið til aksturs eftir u.þ.b. 2 kl.st. allt eftir veðri og þykkt efnishúðarinnar.

Endanleg þornun tekur u.þ.b. 12 – 24 kl.st.

Athugið:

Ekki úða undirvagnapétti á hluti sem hreyfast eða hitna svo sem vélræn liðamót, vélar, girkassa, drifsköft, útblástursrör, hvarfakúta eða hemlakerfi.

Stífluð úðunarbýssa getur valdið því að dósin springur.

Nauðsynlegt er að fylgja leiðbeiningum um notkun úðunarbýssunnar.

Að notkun lokinni skal hreinsa úðunarbýssuna með hreinsi/þynniefni vörunr. 6130.

Það er ekki hægt að mála yfir efnið.

STÆRÐIR UMBÚÐA

Underseal (bitumen-based) 1 l can Vörunr. 6112 D-GB-F-I-E-NL-P
1 l can Vörunr. 2889 D-DK-FIN-N-S
1 l can Vörunr. 8057 D-RUS-UA
2 kg can Vörunr. 6119 D-GB-F-I-E-NL-P
200 l barrel Vörunr. 6128

Vinnsluverkfæri

- UBS úðunarbýssa Vörunr. 6219
- Þrýstiknúinn úðunarbýssa Vörunr. 6220

PI 06/06/13

Upplýsingar okkar eru byggðar á rannsóknum sem má treysta þær eru samt ekki lagalega bindandi.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is