

Vöruupplýsingar

Liquimate 7700 mini rapid Liquimate 7700 lítill hrað



LÝSING

LIQUIMATE 7700 mini rapid er tveggja þátta polyuretan uppbyggingar lím, með mjög háan sveigustuðul, sem þornar hratt við stofuhita. Það er notað við plast viðgerðir í bifreiðum og í framleiðslu ökutækja ásamt ásamt frístundavinnu og á heimili og í garði.

EIGINLEIKAR

- Auðvelt í vinnslu
- Þornar fljótt
- Hár styrkur
- Nánast engin efnisrýrnun vegna smárra blönduskammta
- Má mála
- Samhæft við Liquimate 7700 mini adhesive, vörunr. 6159 og 6162

TÆKNILÝSING

	Þáttur A	Þáttur B
Grunnur	:Herðir	Isocyanate
Litur	:ljósgult	svart
Þéttleiki	: 1,12 g/cm ³	1,02 g/cm ³
Blönduhlutfall (að rúmtaki)	:1:1 +/- 0.05	
Vinnsluhitastig	: +10 °C - +35 °C	
Vinnslutími	: u.þ.b 1 mínúta, fer efnisþykkt	
Herslutími	: 10 til 15 mínútur	
Efnisvinnsla	: eftir 10-30 mín. má slípa, bora og snitta	
Endurmálun	: 2 kl.st	
Klippistyrkur	: 16 N/mm ²	
Tognun	: fyrir 6-12 cm u.þ.b. 100 %	
Viðloðun	: 700 N (grunnað polypropylene) 200 N (ógrunnað polypropylene) 700 N (ógrunnað polycarbonate) 900 N (ógrunnað ABS)	
Geymsluþol	: 24 mánuðir við +5 °C - +25 °C í ósnertum umbúðum (lokaður poki) við eðlilegar aðstæður. Opíð u.þ.b. 6 mánuðir!	

NOTKUNARSVIÐ

Hentar mjög vel til viðgerða og límingar á öllum hefðbundnum plasthlutum í bifreiðum og í framleiðslu ökutækja ásamt frístundavinnu og á heimili og garði (hitafast- hitadeigt plast). LIQUIMATE 7700 mini rapid hentar einnig fyrir brotna hluti, til að fylla í göt, afrifur eða samskeyti á málm, tré, steini, steinsteypu eða gleri.

PI 04/11/10

Upplýsingar okkar eru byggðar á rannsóknum sem má treysta þær eru samt ekki lagalega bindandi.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is

Vöruupplýsingar

Liquimate 7700 mini rapid Liquimate 7700 lítill hrað



LEIÐBEININGAR

1. Hreinsið hluti sem á að vinna vandlega með vatni og þurrkið.
2. Ef skemmdin er vegna sprungna skal bora 4-5 mm göt í hvorn enda sprungunnar.
3. Ef um er að ræða málaðan hlut skal fjarlægja málningu og grunn á báðum hliðum og u.þ.b. 3 mm frá skemmda fletinum. Ómálaða fleti sem á að vinna við skal slípa með sandpappír (80-120 korna).
4. Til að fá fullnægjandi límeftni á viðgerðaflötinn ef í honum eru sprungur skal skera v-laga rauf í hana utanfrá með með hnífi.
5. Úðið á allt skemmda svæðið á báðum hliðum með Liqui Moly Cleaner 7700 vörunr. 6129 og þerrið með lófríum klút og þurrkið með lófríum klút.
6. Eftir u.þ.b. 10 mínútna þornun má úða báðar hliðar sem á að líma með bindiefninu Liquiprime 7700 vörunr. 6125.
7. Eftir aðrar 10 mínútur í þurrki má gera við eða líma fletina með Liquimate 7700 mini rapid. Bakhlið flatarins er límd fyrst og síðan framhliðin. Við stórar skemmdir fæst Liquimate 7700 mini adhesive sett, vörunr. 6159, með vefnaði til styrktar.
8. Eftir u.þ.b. 15-30 mínútur, má vinna viðgerða eða límda íhlutinn frekar t.d. slípa, bora eða snitta.

Athugið

Óharnaðar leifar af LM 7700 mini er auðvelt að fjarlægja með Liquiprime 7700. Harðar leifar er hins vegar aðeins hægt að fjarlægja með verkfærum. Nota skal hanska til verndar við meðhöndlun efnisins.

STÆRÐIR UMBÚÐA

LIQUIMATE 7700 mini rapid Vörunr. 6126 D-GB
(tveir blöndustútar fylgja)

Vinnslubúnaður

Liquimix 3 mini handsprauta. Vörunr. 6244

PI 04/11/10

Upplýsingar okkar eru byggðar á rannsóknum sem má treysta þær eru samt ekki lagalega bindandi.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is