

LM6136

Rúðulím



LÝSING

Rúðulím er einpátta lím til notkunar við ísetningar bílrúða. Efnið er notað við herbergishita og harðnar af völdum loftraka. Rúðulím hefur farið í gegnum árekstrapróf TÜV. Límið harðnar afar hratt og hefur mikinn stífleika. Aka má farartækjum, þar sem rúður hafa verið límdar með Rúðulími, eftir 90 mínútur (loftpúði ökumannsmegin), eða 3 klst (loftpúðar bæði ökumanns- og farþegamegin), miðað við venjuleg prófunarskilyrði.

EIGINLEIKAR

- Tryggð sambærileg gæði og frá framleiðanda farartækis
- Eins þáttar efni
- Mikil seigja
- Nær fljótt styrk
- Harðnar af völdum loftraka
- leiðir ekki rafstraum
- notað við herbergishita
- prófað af TÜV

TÆKNILÝSING

Innihaldsefni

Litur

Lykt

Seigja

Eðlismassi við 20 °C

Purrefnisinnihald

Blossamark

Umhverfishiti

Æskilegur efnishiti

Stífleiki

Hörðunartími

Snertipurrt (GM 006.0)

Hörðun í gegn

Styrkur gagnv. skurðspennu

Togþol (DIN 53 504)

Hámarkslengdaraukning (DIN 53 504)

Formfesta (EN 27 389)

Shore A harka (DIN 53 505)

Líftími

Pógúrepan forfjöliliður

Svartur

Einkennandi

Dælanlegt úr sprautu (GM001.0)

1,2 g/cm³

>98 % (GM042.0)

>100 °C

5 - 40 °C

10 - 35 °C

Góður, flýtur ekki

10 mín við 23 °C/50 % raka, með viðloðunarefni

U.þ.b.. 10 mín við 23 °C/50 % raka

U.þ.b. 4,5 mm/48 klst við 23 °C/50 % raka

> 5 Mpa (GM 021.0)

> 6 Mpa

U.þ.b.. 450 %

U.þ.b. 99 %

45-60

18 mánuðir í óopnuðum umbúðum

Upplýsingar okkar eru byggðar á ítarlegum rannsóknum og teljast því áreiðanlegar, en eru þó ekki lagalega bindandi.

Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is



LM6136

Rúðulím



NOTKUNARSVIÐ

Líming á fram-, hliðar- og afturrúðum farartækja, (fólksflutningsbíla, þungaflutningstækja, traktora og lyftara, og annarra sérhæfðra farartækja). Líming á einföldum og tvöföldum hliðarrúðum í stærri fólksflutningabíla.

NOTKUN

1. Hreinsiefni

Allir límflatir verða að vera lausir við óhreinindi, ryk, olíu og fitu. Gler og keramikprent verður að hreinsa með

LIQUIClean eða hreinsiefni og þynni, Vörunr. 6130, og síðan með glerhreinsikvoðu, Vörunr. 1512.

Límflöt á (nýlökkkuðu) boddii þarf einnig að hreinsa á sama hátt. Við mælum einnig með að hreinsa eldri límleifar með LIQUIClean eða hreinsiefni og þynni. Límflatir verða að þorna fullkomlega áður en lím eða glergrunnur eru borin á.

2. Priming / activation of pre-coated glass panes

Nauðsynlegt er að nota Viðloðunargrunn þegar líma skal rúður. Hann er fylgir í rúðuviðgerðarsetti sem 10 ml glas. Hristið glasið í a.m.k. 45 sek. fyrir notkun. Viðloðunargrunninn skal bera á allan hreinsaðan límflötinn á gleri, keramikprenti, (nýlökkkuðu yfirborði, eldri límleifum, svo og húðuðu gleri (PUR eða RIM húðun). Berið Viðloðunargrunninn jafnt og sparlega á fletina (votfilmupykkt ætti að vera um 0,05 mm). Grunnaðir fletir verða að þorna í um 15 mín. áður en glerlímið er borið á. Hafi eldri límleifar verið skornar af fyrir meira en 6 klst, er formedferð með Viðloðunargrunni nauðsynleg.

Aðrar notkunarráðleggingar er að finna í bæklingi sem fylgir vörunni.

UMBÚÐASTÆRÐIR

Rúðulím

310 ml hylki

Vörunr. 6136 / 6137

Upplýsingar okkar eru byggðar á ítarlegum rannsóknum og teljast því áreiðanlegar, en eru þó ekki lagalega bindandi.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is