


LM 6150-51

Sprautukítti pol.grátt



LÝSING

Sprautukítti pol.grátt er einþátt, sprautanlegt þéttiefni, byggt á MS- fjölliðu. Efnið inniheldur hvorki ísósýjanöt né sílikon. Gott þol gagnvart jarðolíum og útfjólublárrí geislun. Má yfirmála blautt (innan 2 klst) með flestum algengum lökkum.

EIGINLEIKAR

- Vatnsþétt
- Án ísósýjanata og sílikons
- Má nota án grunnunar
- Varanlega teygjanlegt eftir þornun
- Má pensla eða sprauta
- Framúrskarandi styrkur og ending
- Góð viðloðun við fjölda efna
- Lyktarlaust
- Gott þol gagnvart olíum
- Má yfirmála blautt – hraðþornandi
- Auðvelt í notkun
- Sprautanlegt þéttiefni á samskeyti

TÆKNILÝSING

Þornunarhraði við 23°C

3mm/24 klst (DIN 50015)

Snertiburr við 23°C

25 mín (DIN 50015)

Litir

Grár/svartur

Teygja við brot

270% (N.St. S3A/DIN 53504)

Shore A harka

40 (DIN 53505)

Hitaþol (þurr)

-40°C- 80°C, allt að 120°C í skamman tíma

Eðlismassi við 20 °C

1,48 g/cm³

Togþol

1,6 N/mm² (N.St. S3A/ DIN 53504)

Eðlisástand

Fast efni, deigkennt

Lykt

Væg

Þornunarferli

Harðnar af völdum raka í lofti

Grunnnefni

MS fjölliða

Viðnám gegn sprungum

6 N/mm² (ASTM D624/ form B)

Seigja

>7 mm²/s

Líftími í lokuðum umbúðum

18 mánuðir

NOTKUNARSVIÐ

Þetting á samskeytum við viðgerðir, til að ná fram upphaflegri þéttingu, t.d. við vél, farangursgeymslu og í hjólskálum.

NOTKUN

Allir þéttifletir verða að vera lausir við óhreinindi, ryk, olíu og fitu. Mælt er með viðloðunaprófi á hvem flöt.

Má síðan yfirmála með vatns- eða leysiefnaþynntum lökkum. Eftir 78 klst eða lengri þornunartíma, skal efnið meðhöndlast eins og plastefni, þ.e. nauðsynlegt er að grunna með viðloðunargrunni.

UMBÚÐASTÆRÐIR

Sprautukítti pol.grátt

310 ml hylki

Vörunr. 6150 / 6151