



LÝSING

Rúðukítti er varanlega mjúkt lím/péttiefni, byggt á pólýsóbútýleni, sem ætlað er til punktlímingar, en ekki er unnt að yfirmála efnið. Varan er aðallega notuð í bílaframleiðslu til að þétta fram- og afturrúður sem sitja í gúmmípakkingum, milli gúmmís og glers, eða gúmmís og boddísætis. Rúðukítti er notað til punktlímingar og þéttingar á yfirfellingum, samsetningum, brotum, skrúfuðum samsetningum og steiptum einingum milli boddímálms og glers, plasts, viðar og annarra efna, eða milli sama efnis.

EIGINLEIKAR

- varanleg líming
- unnt að punktlíma
- harðnar ekki
- ekki unnt að yfirmála
- lyktarlaust
- samrýmanlegt við lakk

TÆKNILÝSING

Innihaldsefni	: pólýsóbútýlen, tilbúnað fjölfið, fylliefni, leysiefni
Litur	: svartur
Eðlisástand	: deigkennt
Eðlismassi við 20 °C	: 1,40 to 1,46 g/cm ³
Þurfnissinnihald	: 84% til 86%
Hitapol	: eftir hörðnun, -30 °C til +80 °C

NOTKUNARSVIÐ

Rúðukítti er notað til að mynda teygjanlegar þéttingar í bílum, aftanívögnum, hjólhýsum og kerrum. Það er einnig notað til þéttinga í skipasmiðjum, málm- og byggingariðnaði.

LEIÐBEININGAR

Þéttifletir verða að vera hreindir, þurrir og lausir við feiti. Rúðukíttinu er sprautað á flötinn í punktum með handsprautu eða þrýstiloftssprautu. Sé þrýstiloftssprauta notuð, er mælt með 2-3 bar þrýstingi. Þrýstið kíttinu inn í allar dældir, göt og kanta, og jafnið út er nauðsynlegt þykir. Eftir skamman uppgufunartíma má strjúka af umframefni, t.d. með límbandi.

Athugið:

Liqui Moly Rúðukítti ætti að geyma á köldum og þurrum stað, fjarri háu hitastigi og beinu sólarljósi.

UMBÚÐASTÆRDIR

Rúðukítti 310 ml hylki

Vörunr. 6196

Ísetningarbúnaður sem mælt er með:

- Handsprauta
- Þrýstiloftssprauta
- Sprauta með framlengingu
- Liquipress Akkufix

Vörunr. 6225

Vörunr. 6223

Vörunr. 6224

Vörunr. 6209